Mohawk M95.0

Adhesivo resistente para pisos para láminas comerciales, baldosas y tablones de vinilo de lujo y baldosas compuestas

Mohawk M95.0 es un adhesivo superior de alta resistencia para instalar láminas, losas y tablones resistentes sobre sustratos porosos y no porosos. Mohawk M95.0 es un adhesivo acrílico a base de agua, sin solventes, que se sugiere para el uso en edificios habitados, ya que tiene poco olor y contiene “cero” COV (estimado).

VENTAJAS

Límites de humedad de 95 % de HR

Sin disolventes, “cero” COV calculado

Con certificación FloorScore®/ Cumple los requisitos de CA SEC 01350 IAQ

Con aprobación de Green Label Plus de del Instituto de Alfombras y Tapetes (CRI) conforme a la Regla 1168 del Distrito de Control de la Calidad del Aire de la Costa Sur (SCAQMD)

Envases biodegradables respetuosos con el medio ambiente

Fórmula que no mancha

Protección antimicrobiana MicroSept™

Fabricado en EE. UU.

USO

Mohawk M95.0 puede usarse para instalaciones sobre sustratos de hormigón con hasta un 95 % de humedad relativa en la obra según la última versión de la Sociedad Estadounidense para Pruebas y Materiales (ASTM) F2170 y un pH entre 8,0 y 10,0. La temperatura del aire interior y la humedad relativa deben mantenerse entre 65 °F y 85 °F y entre 40 % y 60 % de HR, y la temperatura del sustrato debe ser al menos 5 °F más alta que el punto de rocío.

ANTES DE USAR, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES O LLAME AL SERVICIO TÉCNICO DE MOHAWK AL 1-800-387-9881, OPCIÓN N.º 3.

SUSTRATOS

Hormigón sano y debidamente preparado (por encima, por debajo o sobre el nivel del suelo), subsuelos de madera aprobados por la Asociación de Madera de Diseño (APA) y suelos resistentes limpios existentes (no amortiguadores). Los sustratos deben estar limpios y secos, sin polvo, suciedad, pintura, cera, adhesivos existentes u otros contaminantes, incluidos los compuestos de curado que puedan interferir con la unión del adhesivo. No use sustratos limpiados químicamente.

INSTALACIONES

Sustratos porosos: las láminas de suelo pueden colocarse en el adhesivo después de 10 a 20 minutos. No deje que el adhesivo se seque completamente.

Los tablones y las baldosas sobre sustratos porosos deben instalarse en el adhesivo después de 10 a 20 minutos de tiempo abierto para que el adhesivo desarrolle suficiente cuerpo para controlar el deslizamiento durante la colocación.

Sustratos no porosos: el piso laminado debe colocarse en el adhesivo después de 30 a 45 minutos de tiempo abierto o tan pronto como el adhesivo esté seco al tacto. Para conseguir una unión satisfactoria al instalar láminas sobre un sustrato no poroso, el tiempo de trabajo debe limitarse a no más de 60 minutos después de que el adhesivo esté seco al tacto.

Los tablones y las baldosas sobre un sustrato no poroso deben instalarse a medida que el adhesivo se seque, con poca o ninguna transferencia al dedo al tocarlo. Esto requerirá normalmente entre 30 y 45 minutos de tiempo de secado a la temperatura y humedad de instalación sugeridas. El tiempo de trabajo para la instalación de suelos de tablones y baldosas sobre un sustrato no poroso es de aproximadamente 60 minutos después de que se haya secado al tacto.

En sustratos no porosos, no instale láminas, baldosas o tablones sobre adhesivo aún húmedo.

ADVERTENCIA

NO USE VENTILADORES QUE APUNTEN DIRECTAMENTE AL ADHESIVO PARA ACELERAR EL SECADO

ESPÁTULA SUGERIDA

1/32" de profundidad × 1/16" de ancho × 1/32" de separación
Espátula con muesca en U, 175-225 pies²/galón

1/16” x 1/32” x 1/32”

1.6mm x 0.8mm x 0.8mm

CIRCULACIÓN

Siga las directrices de instalación de Mohawk; de lo contrario, restrinja la circulación peatonal durante las 24 horas posteriores a la instalación. Restrinja el tránsito pesado, las cargas rodantes o la colocación de muebles durante las 72 horas posteriores a la instalación. Es posible que se requiera un plazo adicional si la instalación se realiza sobre un sustrato no poroso. Espere al menos 5 días después de la instalación antes de realizar procedimientos de limpieza en húmedo o mantenimiento inicial.

LIMPIEZA

Use un paño humedecido en agua para limpiar el adhesivo mientras esté húmedo; el adhesivo seco puede requerir el uso de alcoholes minerales.

VIDA ÚTIL

Dos años a partir de la fecha de fabricación en un envase sin abrir.

LEA LA FICHA TÉCNICA PARA OBTENER INSTRUCCIONES Y CONDICIONES DETALLADAS, excluidas y no garantizadas.

Este producto se considera no peligroso. COV conforme a la Regla 1168 del SCAQMD de California. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua durante 10 a 15 minutos. Si la irritación persiste, póngase en contacto con un médico. Si el contacto prolongado con la piel provoca irritación, lávese con agua y jabón. En caso de ingestión, consulte a un médico. Evite el calor o el frío excesivo; PROTEJA CONTRA LA CONGELACIÓN. Almacene en el interior a una temperatura de 65 °F a 85 °F. Se recomienda el uso de gafas y guantes de seguridad. Deseche de acuerdo con la normativa local, regional, nacional e internacional, según se especifique.

Clase de peligro según el Departamento de Transporte (DOT) no regulado
Contacto de emergencia las 24 horas en EE. UU.: Chemtrec 800-424-9300

© 2016 Mohawk Group | www.mohawkgroup.com | 800-554-6637